



## Wolver Litoplex MS 2

УПАКОВКА  
170 KG | 16 KG | 400 ML

**LITOPLEX MS2** - противоизносная литиевая смазка с дисульфидом молибдена (MoS<sub>2</sub>). Применяется для узлов, работающих в условиях экстремально-высоких и ударных нагрузок или вибраций.

**LITOPLEX MS2** - особенно рекомендуется для использования там, где под действием вибрации прерывается защитный масляный слой и смазывание происходит за счет свойств дисульфида молибдена.

Диапазон рабочих температур: -30° C ... +130° C



СПЕЦИФИКАЦИИ  
NLGI 2 · KPF2K-30 ·  
L-XDCGB 2

### **Свойства**

- высокие противоизносные и противозадирные свойства;
- длительную защиту от вымывания водой и коррозии;
- высокую адгезию к металлу и отличное уплотнение узлов;
- эффективную работу узла даже при значительном уменьшении слоя смазки и защиту от заклинивания.

### **Применение**

- Карданные валы, опорно-сцепные устройства, шарниры и иные высоконагруженные узлы шасси легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, карьерной и строительной техники, работающей в тяжелых условиях высоких нагрузок, запыленности или влажности;

- Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) автомобилей.
- Элементы оборудования тяжелой промышленности, включая горнодобывающее, подъемно-транспортная техника (шарниры, шкворни, пальцы, узлы крепления ковшей экскаваторов, крюковые подвески кранов, механизмы грохотов, высоконагруженные опорные подшипники и т.д.), эксплуатирующаяся в условиях высоких нагрузок и вибраций.

**Таблица данных**

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                   |                 | ЕД.ИЗМ.             | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| Класс NLGI                                   |                 |                     | 2                 |
| Пенетрация при +25° C                        | по DIN ISO 2137 | мм·10 <sup>-1</sup> | 280               |
| Температура каплепадения                     | по DIN ISO 2176 | °C                  | 210               |
| Пятно износа (в 4-х шариковой машине)        | по DIN 50324    | мм                  | 0,3               |
| Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине) | по DIN 50324    | H                   | 3685              |

208л - бочка 4234            4260360942341  
 20л - ведро 4233            4260360942334  
 400г - картуш4016        4260360940163